

DEEP CYCLE AGM VRLA Battery

Pulsar CS12-45D

Аккумуляторы серии PULSAR предназначены для стабильной отдачи большой ёмкости при повторных глубоких циклах заряда-разряда. Батареи PULSAR Deep Cycle AGM имеют утолщенные пластины с особым химическим составом активного материала, обеспечивающие увеличенный на 30% по сравнению со стандартными показателями циклический ресурс и 8-летний срок службы в буферном режиме.

12В
Напряжение

45Ач
Ёмкость

AGM
Технология

VRLA
Батарея



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Циклический ресурс больше на 30% благодаря инновационным ПАМ добавкам
- Длительный срок службы (8 лет) в буферном режиме
- Утолщенные пластины с высоким содержанием олова и низким содержанием кальция
- Устойчивость к глубоким разрядам
- Повышенный показатель циклического ресурса: до 500 циклов при 80% глубине разряда

ПРИМЕНЕНИЕ


- Базовые телеком-станции
- Системы ИБП
- Силовое электрооборудование
- Системы аварийного питания
- Солнечные и ветровые энергетические системы и др.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ



РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина(мм/дюйм)	198/7.80
Ширина(мм/дюйм)	166/6.54
Высота(мм/дюйм)	174/6.85
Общая высота (мм/дюйм)	174/6.85
Вес (кг/фунт)(±3%)	12.9/28.5



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение		12В (6 элементов)
Срок службы при 25°C		8 Лет
Номинальная ёмкость при 25°C (C10@4.50A, 10.8В)		45Ач
Ёмкость @25°C	C20 (2.50A,10.8В)	50Ач
	C5 (8.3A,10.5В)	41.5Ач
	C1 (29.9A,9.6В)	29.9Ач
Внутреннее сопротивление	Полностью заряд. батарея при 25°C	≤9.0мΩ
Температура окружающей среды	Разряд	-20°C~50°C
	Заряд	0°C~45°C
	Хранение	-35°C~50°C
Максимальный ток разряда при 25°C		270А (5с)
Зависимость отдаваемой ёмкости от температуры (C10)	40°C	105%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд при 25°C в месяц		< 3%
Заряд (пост. напряжением) при 25°C	Буферный режим	Первоначальный заряд током менее 11.25А Напряжением 13.6-13.8В
	Циклический режим	Первоначальный заряд током менее 11.25А Напряжением 14.1-14.6В

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд постоянным током, на элемент (Ампер при 25°C)

Конеч.напр/Время	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60В	76.0	47.3	34.0	29.9	18.2	13.4	8.6	5.3	4.68	2.59
1.65В	72.9	46.0	33.0	29.1	17.9	13.1	8.5	5.1	4.64	2.57
1.70В	69.6	44.8	32.1	28.3	17.6	12.9	8.4	5.1	4.59	2.55
1.75В	66.4	43.5	31.2	27.5	17.1	12.5	8.3	5.1	4.54	2.52
1.80В	63.3	42.2	30.3	26.7	16.7	12.2	8.1	5.0	4.50	2.50

Разряд постоянной мощностью, на элемент (Ватт при 25°C)

Конеч.напр/Время	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60В	141.8	88.2	63.2	55.8	34.1	24.9	16.0	9.8	8.68	4.82
1.65В	135.8	85.8	61.6	54.3	33.4	24.4	15.8	9.6	8.68	4.82
1.70В	129.9	83.5	59.9	52.8	32.8	24.0	15.5	9.5	8.57	4.71
1.75В	124.0	81.1	58.2	51.3	32.0	23.4	15.3	9.5	8.46	4.71
1.80В	118.1	78.8	56.5	49.8	31.2	22.8	15.1	9.4	8.36	4.61

Примечание: приведенные выше данные являются средними и достигаются после 3 цикла заряда / разряда. Реальные разрядные характеристики АКБ могут отличаться на ±5% от указанных в таблицах. Конструкция и характеристики элементов батареи могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения актуальной информации обращайтесь к представителю поставщика в Вашем регионе.

