

FREE MAINTENANCE SEALED LEAD ACID Battery NetPRO CS12-7.5

Герметизовані свинцево-кислотні акумулятори клапанно-рекомбінаційного типу VRLA AGM серії CS розроблені із застосуванням пластин з надчистого свинцю та електроліту з сірчаної кислоти для забезпечення підвищеної вихідної потужності в системах резервного та безперебійного живлення, а також у системах безпеки та аварійного освітлення. Акумулятори не обслуговуються протягом усього терміну служби.

12В
Напруга

7.5Ah
Ємність

AGM
Технологія

VRLA
Батарея



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Герметизована необслуговувана акумуляторна батарея типу VRLA AGM, що не обслуговується
- Тривалий термін служби (5-6 років) у буферному режимі
- Високоякісний AGM сепаратор: підвищений термін служби і захист від мікрокоротких замикань
- Якість і надійність: чистота свинцевих пластин 99,99%
- Вогнестійкий надміцний ABS матеріал корпусу вогнестійкий

ЗАСТОСУВАННЯ


- Пожежна та охоронна сигналізація
- Системи ДБЖ
- Аварійне та портативне освітлення
- Електроінструмент та іграшки
- Системи аварійного живлення

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ



РОЗМІРИ ТА ВАГА

Довжина (мм/дюйм)	151/5.95
Ширина (мм/дюйм)	65/2.56
Висота (мм/дюйм)	94/3.71
Загальна висота (мм/дюйм)	100/3.94
Вага (кг/фунт) (±3%)	2.2/4.84



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга		12В (6 елементів)
Термін служби при 25°C		5-6 років
Номинальна ємність при 25°C (C20@0.38A, 10.8В)		7.5Ah
Ємність @ 25°C	C10 (0.71A, 10.8В)	7.1Ah
	C5 (1.34A, 10.5В)	6.7Ah
	C1 (4.95A, 9.6В)	4.95Ah
Внутрішній опір	Повністю зарядж. батарея при 25°C	≤21.0мΩ
Температура навколишнього середовища	Розряд	-20°C~50°C
	Заряд	0°C~45°C
	Зберігання	-35°C~50°C
Максимальний струм розряду при 25°C		45A (5с)
Залежність ємності, що віддається, від температури (C10)	40°C	105%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморозряд при 25°C на місяць		< 3%
Заряд (пост. напругою) при 25°C	Буферний режим	Початковий заряд струмом менше 2.25А Напругою 13.6-13.8В
	Циклічний режим	Початковий заряд струмом менше 2.25А Напругою 14.1-14.6В

РОЗРЯДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Розряд постійним струмом, на елемент (Ампер при 25°C)

Кінцева.напр/Час	15 хв	30 хв	45 хв	1 г	2 г	3 г	5 г	8 г	10 г	20 г
1.60В	12.42	8.25	5.78	4.95	3.09	2.12	1.41	0.95	0.79	0.41
1.65В	12.19	8.10	5.67	4.86	3.04	2.08	1.39	0.93	0.77	0.41
1.70В	11.96	7.95	5.57	4.77	2.98	2.04	1.36	0.92	0.76	0.40
1.75В	11.74	7.80	5.46	4.68	2.93	2.00	1.34	0.90	0.74	0.39
1.80В	11.29	7.50	5.25	4.50	2.81	1.93	1.28	0.86	0.71	0.38

Розряд постійною потужністю, на елемент (Ватт при 25°C)




Кінцева.напр/Час	15 хв	30 хв	45 хв	1 г	2 г	3 г	5 г	8 г	10 г	20 г
1.60В	23.90	15.88	11.12	9.53	5.96	4.08	2.72	1.83	1.51	0.79
1.65В	23.46	15.59	10.91	9.36	5.85	4.01	2.67	1.80	1.48	0.78
1.70В	23.03	15.30	10.71	9.18	5.74	3.93	2.62	1.76	1.46	0.77
1.75В	22.60	15.02	10.51	9.01	5.63	3.86	2.57	1.73	1.43	0.75
1.80В	21.73	14.44	10.11	8.66	5.41	3.71	2.47	1.66	1.37	0.72

Примітка: наведені вище дані є середніми і досягаються після 3 циклів заряду / розряду. Реальні розрядні характеристики АКБ можуть відрізнятися на ±5% від зазначених у таблицях. Конструкція та характеристики елементів батареї можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Для отримання актуальної інформації звертайтеся до представника постачальника у Вашому регіоні.

FREE MAINTENANCE SEALED LEAD ACID Battery **NetPRO CS12-7.5**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОНСТРУКЦІЯ БАТАРЕЇ

Елемент	Позитивна пластина	Негативна пластина	Корпус і кришка	Вентиляційні пробки	Термінали	Сепаратор	Електроліт	Ущільнювач
Опис	Товста пластина з високим вмістом Sn і низьким Ca зі спеціальною пастою	Збалансована Pb-Ca решітка для підвищення ефективності рекомбінації	ABS (UL94-V0)	Вогнезахисні, стійкі до старіння	F1/F2	Вдосконалений AGM сепаратор для роботи при підвищеному тиску	Розчин високочистої сірчаної кислоти, щільністю 1,28 кг/л	Двошарове епоксидне ущільнення