

Front Terminal VRLA Battery

FT12-155


Свинцово-кислотные батареи NetPRO серии Front Terminal применяются в сфере связи и коммуникации. Новаторские разработки и технологии, применяемые в АКБ, позволяют занимать высокие позиции в данной продуктовой нише. AGM батареи NetPRO серии FT оптимально подходят для телекоммуникационной промышленности. Имеют узкий корпус и фронтальный разъем подключения, что способствует простой установке и обслуживанию, оптимальному использованию пространства. Радиальная конструкция пластин, прочно соединённых между собой, обеспечивает высокую производительность разряда аккумуляторной батареи. Батареи герметичны, не требуют обслуживания и долива воды. Уникальная конструкция гарантирует сохранение объема электролита в течение всего срока службы. Чрезвычайно низкий саморазряд благодаря применению сверхчистых материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Продвинутая AGM технология, не требующая обслуживания и долива воды.
- Фронт-терминальное подключение для 19 и 23 дюймовых электрических шкафов.
- Огнеупорный пластик корпуса
- Длительный срок службы (10-12 лет) в буферном режиме
- Низкий саморазряд <3%.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина(мм)	551±1
Ширина(мм)	110±1
Высота(мм)	288±1
Общая высота (мм)	288±1
Вес (кг)	44.0±3%



ПРИМЕНЕНИЕ

- Базовые телеком-станции
- Системы ИБП
- Силовое электрооборудование
- Системы аварийного питания
- Солнечные и ветровые энергетические системы и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение		12В (6 элементов)
Срок службы при 25°C		10-12 Лет
Номинальная ёмкость при 25°C (C10@15.0А,10.8В)		155Ач
Ёмкость @25°C	C20 (7.95А,10.8V)	159Ач
	C5 (26.4А,10.5V)	132Ач
	C1 (95.7А,9.6V)	95.7Ач
Внутреннее сопротивление	Полностью заряж. батарея при 25°C	
Температура окружающей среды	Разряд	-15°C~50°C
	Заряд	0°C~45°C
	Хранение	-25°C~45°C
Максимальный ток разряда при 25°C		900А(5с)
Зависимость отдаваемой ёмкости от температуры (C10)	40°C	105%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд при 25°C в месяц		3%
Заряд (пост. напряжением) при 25°C	Буферный режим	Первоначальный заряд током менее 37.5А Напряжением 13.6-13.8В
	Циклический режим	Первоначальный заряд током менее 37.5А Напряжением 14.4-14.9В

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд постоянным током, на элемент (Ампер при 25°C)

Конеч.напр/Время	10мин	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60В	348.8	270.8	162.5	120.8	95.7	56.3	41.4	27.9	19.1	16.3	8.33
1.65В	322.7	255.8	157.1	116.1	92.9	54.5	40.1	27.5	18.9	16.1	8.25
1.70В	299.3	240.2	152.7	111.9	89.3	53.0	39.0	26.9	18.6	15.9	8.16
1.75В	279.5	225.0	144.8	107.0	85.7	51.6	38.1	26.4	18.3	15.8	8.09
1.80В	251.4	211.1	139.7	103.1	82.7	49.7	36.9	25.8	18.0	15.5	7.95

Разряд постоянной мощностью, на элемент (Ватт при 25°C)

Конеч.напр/Время	10мин	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60В	627.3	517.7	316.7	229.4	183.6	106.7	79.1	53.9	37.2	30.8	16.1
1.65В	587.1	495.3	302.9	221.6	178.7	103.8	77.0	53.0	36.9	30.5	15.9
1.70В	549.8	461.6	290.4	214.5	172.5	101.4	75.2	52.2	36.5	30.2	15.8
1.75В	517.4	433.1	276.5	206.0	166.2	99.0	73.7	51.5	36.0	29.9	15.6
1.80В	468.3	406.5	265.2	199.1	160.8	95.7	71.6	50.4	35.6	29.7	15.5






Примечание: приведенные выше данные являются средними и достигаются после 3 цикла заряда / разряда. Реальные разрядные характеристики АКБ могут отличаться на ±5% от указанных в таблицах. Конструкция и характеристики элементов батареи могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения актуальной информации обращайтесь к представителю поставщика в Вашем регионе.

Front Terminal VRLA BATTERY

FT12-155

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

Элемент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Корпус и крышка	Вентиляционные пробки	Терминалы	Сепаратор	Электролит	Уплотнитель
Описание	Толстая пластина с высоким содержанием Sn и низким Ca со специальной пастой	Сбалансированная Pb-Sa решетка для повышения эффективности рекомбинации	ABS (UL94-V0 опционно)	Пламезащитные, устойчивые к старению	Медный разъем под болт М6 Сила затягивания: 3-4 Н.м	Усовершенствованный AGM сепаратор для работы при повышенном давлении	Раствор высокочистой серной кислоты, плотностью 1,28 кг/л	Двухслойное эпоксидное уплотнение