

Front Terminal VRLA Battery

FT12-180

Свинцово-кислотные батареи NetPRO серии Front Terminal применяются в сфере связи и коммуникации. Новаторские разработки и технологии, применяемые в АКБ, позволяют занимать высокие позиции в данной продуктовой нише. AGM батареи NetPRO серии FT оптимально подходят для телекоммуникационной промышленности. Имеют узкий корпус и фронтальный разъем подключения, что способствует простой установке и обслуживанию, оптимальному использованию пространства. Радиальная конструкция пластин, прочно соединённых между собой, обеспечивает высокую производительность разряда аккумуляторной батареи. Батареи герметичны, не требуют обслуживания и долива воды. Уникальная конструкция гарантирует сохранение объема электролита в течение всего срока службы. Чрезвычайно низкий саморазряд благодаря применению сверхчистых материалов.

12В Напряжение
180Ач Ёмкость
AGM Технология
Front Батарея



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

IEC 60896-21/22 JIS C8704
YD/T799 BS6290 часть 4
GB/T 19638 CE

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Продвинутая AGM технология, не требующая обслуживания и долива воды.
- Фронт-терминальное подключение для 19 и 23 дюймовых электрических шкафов.
- Огнеупорный пластик корпуса
- Длительный срок службы (10-12 лет) в буферном режиме
- Низкий саморазряд <3%.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Базовые телеком-станции
- Системы ИБП
- Силовое электрооборудование
- Системы аварийного питания
- Солнечные и ветровые энергетические системы и др.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина(мм)	560±1
Ширина(мм)	125±1
Высота(мм)	316±1
Общая высота (мм)	316±1
Вес (кг)	54.0±3%



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение		12В (6 элементов)
Срок службы при 25°C		10-12 Лет
Номинальная ёмкость при 25°C (C10@18.0A,10.8B)		180Ач
Ёмкость @25°C	C20 (9.54A,10.8B)	190.8Ач
	C5 (31.7A,10.5B)	158.5Ач
	C1 (114.8A,9.6B)	114.8Ач
Внутреннее сопротивление	Полностью заряж. батарея при 25°C	≤3.0мΩ
Температура окружающей среды	Разряд	-15°C~50°C
	Заряд	0°C~45°C
	Хранение	-25°C~45°C
Максимальный ток разряда при 25°C		1080A(5c)
Зависимость отдаваемой ёмкости от температуры (C10)	40°C	105%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд при 25°C в месяц		3%
Заряд (пост. напряжением) при 25°C	Буферный режим	Первоначальный заряд током менее 45А Напряжением 13.6-13.8В
	Циклический режим	Первоначальный заряд током менее 45А Напряжением 14.4-14.9В

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд постоянным током, на элемент (Ампер при 25°C)

Конеч. напр./Время	10мин	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60В	418.5	324.9	194.9	144.9	114.8	67.5	49.7	33.5	22.9	18.9	9.99
1.65В	387.2	306.9	188.5	139.3	111.4	65.3	48.1	32.9	22.7	18.5	9.90
1.70В	359.1	288.2	183.2	134.3	107.1	63.5	46.8	32.2	22.3	18.4	9.79
1.75В	335.3	270.0	173.7	128.3	102.8	61.9	45.7	31.7	22.0	18.2	9.70
1.80В	301.7	253.3	167.6	123.7	99.2	59.6	44.3	31.0	21.6	18.0	9.54

Разряд постоянной мощностью, на элемент (Ватт при 25°C)

Конеч. напр./Время	10мин	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60В	752.8	621.2	380.0	275.2	220.3	128.0	94.9	64.6	44.6	36.9	19.3
1.65В	704.5	594.4	363.4	265.9	214.4	124.6	92.3	63.5	44.3	36.5	19.1
1.70В	659.7	553.9	348.5	257.4	207.0	121.7	90.2	62.6	43.7	36.2	18.9
1.75В	620.8	519.7	331.7	247.1	199.4	118.8	88.4	61.7	43.2	35.8	18.7
1.80В	562.0	487.8	318.2	238.9	193.0	114.8	85.9	60.5	42.7	35.6	18.5






Примечание: приведенные выше данные являются средними и достигаются после 3 цикла заряда / разряда. Реальные разрядные характеристики АКБ могут отличаться на ±5% от указанных в таблицах. Конструкция и характеристики элементов батареи могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения актуальной информации обращайтесь к представителю поставщика в Вашем регионе.

Front Terminal VRLA BATTERY

FT12-180

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

Элемент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Корпус и крышка	Вентиляционные пробки	Терминалы	Сепаратор	Электролит	Уплотнитель
Описание	Толстая глина с высоким содержанием Sn и низким Ca со специальной пастой	Сбалансированная Pb-Sa решетка для повышения эффективности рекомбинации	ABS (UL94-V0 опционно)	Пламезащитные, устойчивые к старению	Медный разъем под болт М6 Сила затягивания: 3-4 Н.м	Усовершенствованный AGM сепаратор для работы при повышенном давлении	Раствор высококачественной серной кислоты, плотностью 1,28 кг/л	Двухслойное эпоксидное уплотнение