

Front Terminal VRLA Battery

FT12-200


Свинцово-кислотные батареи NetPRO серии Front Terminal применяются в сфере связи и коммуникации. Новаторские разработки и технологии, применяемые в АКБ, позволяют занимать высокие позиции в данной продуктовой нише. AGM батареи NetPRO серии FT оптимально подходят для телекоммуникационной промышленности. Имеют узкий корпус и фронтальный разъем подключения, что способствует простой установке и обслуживанию, оптимальному использованию пространства. Радиальная конструкция пластин, прочно соединённых между собой, обеспечивает высокую производительность разряда аккумуляторной батареи. Батареи герметичны, не требуют обслуживания и долива воды. Уникальная конструкция гарантирует сохранение объема электролита в течение всего срока службы. Чрезвычайно низкий саморазряд благодаря применению сверхчистых материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Продвинутая AGM технология, не требующая обслуживания и долива воды.
- Фронт-терминальное подключение для 19 и 23 дюймовых электрических шкафов.
- Огнеупорный пластик корпуса
- Длительный срок службы (10-12 лет) в буферном режиме
- Низкий саморазряд <3%.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина(мм)	560±1
Ширина(мм)	125±1
Высота(мм)	316±1
Общая высота (мм)	316±1
Вес (кг)	55.3±3%



ПРИМЕНЕНИЕ

- Базовые телеком-станции
- Системы ИБП
- Силовое электрооборудование
- Системы аварийного питания
- Солнечные и ветровые энергетические системы и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение		12В (6 элементов)
Срок службы при 25°C		10-12 Лет
Номинальная ёмкость при 25°C (C10@20.0A,10.8В)		200Ач
Ёмкость @25°C	C20 (10.6A,10.8В)	212Ач
	C5 (33.4A,10.5В)	167.0Ач
	C1 (121.2A,9.6В)	121.2Ач
Внутреннее сопротивление	Полностью заряж. батарея при 25°C	≤2.8мΩ
Температура окружающей среды	Разряд	-15°C~50°C
	Заряд	0°C~45°C
	Хранение	-25°C~45°C
Максимальный ток разряда при 25°C		1200A(5с)
Зависимость отдаваемой ёмкости от температуры (C10)	40°C	105%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Саморазряд при 25°C в месяц		3%
Заряд (пост. напряжением) при 25°C	Буферный режим	Первоначальный заряд током менее 50А Напряжением 13.6-13.8В
	Циклический режим	Первоначальный заряд током менее 50А Напряжением 14.4-14.9В

12В Напряжение	200Ач Ёмкость	AGM Технология	Front Батарея
-------------------	------------------	-------------------	------------------



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

IEC 60896-21/22	JIS C8704
YD/T799	BS6290 часть 4
GB/T 19638	CE

РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряд постоянным током, на элемент (Ампер при 25°C)

Конеч.напр/Время	10мин	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60В	441.8	343.0	205.8	153.0	121.2	71.3	52.4	35.3	24.1	20.8	11.05
1.65В	408.7	324.0	198.9	147.1	117.6	69.0	50.7	34.8	23.9	20.6	10.95
1.70В	379.1	304.2	193.4	141.7	113.1	67.1	49.4	34.0	23.6	20.4	10.84
1.75В	354.0	285.0	183.4	135.5	108.5	65.4	48.3	33.4	23.2	20.2	10.74
1.80В	318.4	267.3	176.9	130.5	104.7	62.9	46.7	32.7	22.8	20.0	10.60

Разряд постоянной мощностью, на элемент (Ватт при 25°C)

Конеч.напр/Время	10мин	15мин	30мин	45мин	1ч	2ч	3ч	5ч	8ч	10ч	20ч
1.60В	794.6	655.7	401.1	290.5	232.6	135.1	100.1	68.2	47.1	39.0	20.3
1.65В	743.7	627.4	383.6	280.6	226.3	131.5	97.5	67.1	46.7	38.6	20.1
1.70В	696.4	584.6	367.8	271.7	218.5	128.4	95.2	66.1	46.2	38.2	20.0
1.75В	655.3	548.5	350.2	260.9	210.5	125.4	93.3	65.2	45.6	37.8	19.8
1.80В	593.2	514.9	335.9	252.1	203.7	121.2	90.6	63.8	45.0	37.6	19.6






Примечание: приведенные выше данные являются средними и достигаются после 3 цикла заряда / разряда. Реальные разрядные характеристики АКБ могут отличаться на ±5% от указанных в таблицах. Конструкция и характеристики элементов батареи могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для получения актуальной информации обращайтесь к представителю поставщика в Вашем регионе.

Front Terminal VRLA BATTERY

FT12-200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

Элемент	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Корпус и крышка	Вентиляционные пробки	Терминалы	Сепаратор	Электролит	Уплотнитель
Описание	Толстая пластина с высоким содержанием Sn и низким Ca со специальной пастой	Сбалансированная Pb-Sa решетка для повышения эффективности рекомбинации	ABS (UL94-V0 опционно)	Пламезащитные, устойчивые к старению	Медный разъем под болт M6 Сила затягивания: 3-4 Н.м	Усовершенствованный AGM сепаратор для работы при повышенном давлении	Раствор высокочистой серной кислоты, плотностью 1,28 кг/л	Двухслойное эпоксидное уплотнение